

SilFix Wood&Stone

ОПИСАНИЕ

SilFix Wood&Stone - однокомпонентный монтажный клей на основе водной дисперсии, предназначен для приклеивания разнообразных строительных материалов используемых во время отделочных и ремонтных работ к впитывающим поверхностям, таким как бетон, штукатурка, дерево-стружечные плиты, древесина, гипсокартон, гипс.

Цвет белый; объем картриджа 290 мл.

СВОЙСТВА

- Однокомпонентный
- Быстрое и очень сильное начальное схватывание
- Не содержит разбавителей
- Нейтральный запах
- Негорючий
- Эластичный шов
- Устойчив к влажности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Акриловая дисперсия
Цвет	Белый
Плотность	1,4 г/см ³
Температура нанесения	+10...+30 °С
Время схватывания клея при 23 °С и 50 % относительной влажности	10-15 мин.
Время полимеризации при 23 °С и 50 % относительной влажности	48 ч.
Сухой остаток	71 ± 3 %
Температура эксплуатации	-20...+60°С

ПРИМЕНЕНИЕ

SilFix Wood&Stone применяется для:

- склеивание термических и акустических изоляционных материалов
- приклеивание декоративных элементов
- склеивания плитусов, панелей, плит и керамической плитки

Подготовка поверхности

1. Очистите рабочие поверхности от пыли, ржавчины, жировых и прочих загрязнений с помощью ацетона или этанола (стекло, металлы, плитка) или детергентом (синтетические материалы).

2. Прикрутите на картридж насадку, которая идет в комплекте, и отрежьте ее кончик в соответствии с необходимой шириной шва. Вставьте картридж в специальный пистолет для клеев и герметиков.
3. Нанесите клей на одну из склеиваемых поверхностей полосками или точечно.
4. Соедините склеиваемые поверхности, равномерно прижимая и зафиксируйте.
5. Свежий клей можно очистить растворителем. Отвержденный материал можно удалить только механическим способом.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ

SilFix Wood&Stone не подходит для PE, PP, тефлону и битумных поверхностей. Пока клей полностью не отвержден, избегать контакта с водой. Рекомендуется провести предварительные испытания адгезии перед склеиванием. По крайней мере, одна поверхность должна быть впитывающей. SilFix Wood&Stone не использовать для поверхностей, постоянно подвергающихся воздействию воды.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальных, герметично упакованных картриджах, при температуре в пределах от +5°C до +30°C. Защищать от мороза и перегрева. В холодную погоду перед использованием следует выдержать клей при температуре +20°C.

УПАКОВКА

290 мл картридж.
Свяжитесь с нами, если Вас интересует другая упаковка.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Храните в недоступном для детей месте. Избегайте контакта с кожей. Техническая спецификация содержит данные, основанные на нашем опыте и компания не несет ответственности за ошибки произошедшие в результате технологических изменений или исследований прошедших между сроком издания данного документа и выпуска продукции. Перед использованием, покупатель должен провести все необходимые тесты, чтобы удостовериться в соответствии продукта особенностям использования. Все покупатели могут связаться с продавцом или производителем для получения дополнительной технической информации по использованию, если они в этом нуждаются. Наши гарантийные обязательства действуют на все продукты при их правильном хранении, использовании и поддерживаются в соглашениях о продаже. Техническая информация в данном описании не является полной и может быть получена по запросу.



+7(495)777-6-111



ООО «СТРОЙСИСТЕМА»
143960, Московская обл.,
ул. Транспортная, д. 11,
пом. 002



www.stroyst.ru